

**ÜRÜN TANIMI**

- Solvent bazlı boyadan, su bazlı boyaya geçişte kullanılan iç cephe boya astarıdır.

**UYGULAMA ALANI**

- Brüt beton, pürüzlü veya düz hertürlü sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ**

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar.
- Boya sarfiyatını azaltır.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller.

**YÜZEY HAZIRLAMA**

- Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır.
- Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, vb. temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme yapılmalıdır.
- Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).
- Eski/yeni sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı sisteme geçmeden önce ve su bazlı
- İpekmat, yarımat, parlak sistemlerde (astar uygulama öncesi) yüzeylerin zımpara ile matlaştırılmalıdır.
- Yeni sıvalı yüzeylere geniş şeffaf koli bandı yapıştırılıp çekilmelidir.
- Sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa raspalama, zımparalama ya da mekanik yollarla temizlik yapılmalı, daha sonra astar uygulanmalıdır.
- Yüzeyler dondan korunmalıdır.
- Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulamalar fırça, rulo veya airless(püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır.

**BOYANABİLEN ALAN**

- 1 kg. yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 10-12 m<sup>2</sup> / L

**UYGULAMA APARATLARI**

- Rulo ve fırça ile uygulama yapılır.

**KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)**

- İlk kuruma: 1-2 saat
- Boya uygulama: 6 saat
- Su bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 6 saat,
- Solvent bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 24 saattir
- Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

**TÜKETİM**

- 1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10-12 /m<sup>2</sup> alan tek kat boyanabilir.

**İNCELTME**

- Su ile %5 oranında inceltiniz.

**AMBALAJ**

- 20 / 10 / 3.5 kg. PE Kova

**DEPOLAMA**

- Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.