



Tanımı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, çatı mahya kiremitlerinin montajında kullanılan, yüksek performans ve stabiliteye sahip bir yapıştırma harcıdır.

C1

Kullanım Alanları

- Dış mekanlarda,
- Yatay ve düşeylerde,
- Çatı mahya kiremitlerinin montajı ve yapıştırılmasında,
- Kırmızı renkli su oluklarının binaya yapıştırılmasında.

Avantajları

- Kırmızı rengi ile dekoratiftir,
- Elyaf katkısı ile çatlama yapmaz,
- Güçlü yapışma sağlar,
- Suya ve dona dayanıklıdır, ısı değişikliklerinden etkilenmez,
- Yüksek stabilite sağlar, düşey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yüzeyin Hazırlanması

- Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, zift, katran, silikon, kür malzemesi, deterjan gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

Harcın Hazırlanması

- 25 kg. Newkim Mahya Kiremidi Yapıştırma harcı yaklaşık 4.5-5.5 lt. temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Hazırlanan harç 5-10 dk. olgunlaşması için dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak kullanılır.
- Kaptaki karışım 2.5-3 saat içinde tüketilmelidir.

Uygulama Bilgileri

- Öncelikle, yapıştırma harcı uygulama yüzeyinin üzerine yayılır.
- Mahyaların birleşim noktalarına boşluk kalmayacak şekilde sürülür.
- Nemli süngerle son şekli verilir.
- Çok sıcak havalarda ve direk güneş ışınlarına maruz kalan yüzeylerde uygulamadan 24 saat boyunca yüzeyi nemlendiriniz.

Uyarılar

- Harç kuruyana kadar mahyaların üzerine basmayınız.
- 3 saat içinde tüketilecek kadar harç hazırlanmalıdır.
- Gereğinden fazla su kesinlikle konulmamalıdır.
- Donmuş veya 24 saat don tehlikesi olan bölgelerde uygulama yapmayınız.
- Uygulamanın +5°C, +35°C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Tüketim

600 gr / 1 adet mahya

Ambalaj

25 kg'lık kraft torbalarda

Teknik Özellikler

Teknik Bilgiler 25°C'de ve hava sıcaklığı %50 Bağıl Nem Ortamına Göredir.

Görünüm	Kırmızı Renkli İnce Toz
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+5°C +35°C
Yoğunluk	1.55 kg/lt
Çalışma Süresi	2.5-3 saat
Karışım Oranı	4.5-5.5 litre su, 25 kg. toz
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti	≥0.4 N/mm ²
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti	≥0.4 N/mm ²
Isı İle Yaşlandırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti	≥0.4 N/mm ²
Donma-Çözülme Çevrimi, Çekme Yapışma Mukavemeti	≥0.4 N/mm ²
Kayma	≤ 0.5 mm

BİLGİ İÇİNDİR

- Belirtilen süreler 20 C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.
- Ürünün amacı dışında kullanılması yada yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Yiğitsan Grup Yapı Kimyasalları Boya İzolasyon Madencilik San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.