



NW-1K / Bitüm Esaslı Solvent Bazlı Likit Membran

Ürün Tanımı

Kauçuk esaslı soğuk uygulamalı solvent bazlı likit su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Zemin nemi ve sızıntılara karşı temellerde,
- İstinat ve duvarlarında
- Galeri, drenaj ve temel kazılarında,
- Betonarme teras çatılarda, balkonlarda, su kanalları ve gizli derelerde, kaplama altında
- Havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kaplama altında kullanılır.

Avantajları

- Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir.
- Eksiksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
- Çok elastiktir.
- Kullanıma hazırdır.
- Soğuk uygulanmalıdır.
- Isıtma gerektirmez.
- Çabuk kurur.

Yüzeyin Hazırlanması

- Uygulanacak yüzeyde ürünün yapışmasını engelleyen her türlü pis, kirlili vb. zemin temizlenmelidir.
- Gerekli hallerde basınçlı su ve sabunlu ılık su kullanılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey nemsiz, kuru ve temiz olmalıdır.
- Uygulama yapılacak terasların ve yüzeylerin göllenme yapmayacak bir eğime sahip olması gerekir.

Uygulama Detayları

- Uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas edecek tarafına uygulanır.
- Hazır bir malzemedir
- Mala ile uygulama kıvamındadır.



- Fırça, gelberi ve basınçsız püskürtücülerle **inceltilecek** uygulanabilir.
- Kuvvetli yapışma sağlamak, tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar olarak (Newran Markalı Solvent Bazlı Astar) kullanılır.
- Katlar arası uygulamada hava şartlarına bağlı olarak en az bir gün beklenir.
- Katlar arası uygulama yapılırken ikinci kat uygulama ilk katın çarprazına yapılır.
- İyi bir su yalıtımı için tabliyelerde fileli 2 kat uygulama gereklidir.
- Daha yüksek basınçlara dayanması için polyester keçe, file, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilerek mükemmel sonuç elde edilir.
- Bünyesindeki solventin buharlaşmasından sonra sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı ve süper bir tabaka oluşturur.

İnceltme

Fırça ile uygulamak istediğinizde inceltmek için kova başına 1lt. selülozik tiner yeterlidir.

Uygulama Şartları

- Üstü kapalı mekanlarda +5 - +35°C sıcaklıklarda ve üst üste en fazla 3 kat kova dik bir şekilde depolanmalıdır.
- Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir.
- Uygulama bitiminde kalan ürünün kapağı kapatılmalıdır.

Uygulama Aletleri

Mala, fırça, eldiven, maske, gözlük

Uyarılar & Öneriler

- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Su ile kesinlikle inceltme yapmayınız.
- Direk ateş ile temas ettirmeyiniz.
- Solvent içerdiğinden uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler kullanılmaz.
- Kova kapağı açık bırakılmamalıdır.
- Göze ve cilde temas ettirmeyiniz.
- Kesinlikle dilatasyon amaçlı bağlantı ekipmanlarında kullanılmaz.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler 20°C'de ve hava sıcaklığı %65 bağıl nem ortamına göredir.

Görünüm	Siyah Likit
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Dokunma	12 saat
İlk Kuruma	24 saat
Son Kuruma	48 saat
2 Kat Uygulama	24 saat



Tüketim

Her sürüşte 600 gr/m²
iki kat uygulama yapılmalıdır.



Ambalaj

18 kg. Teneke



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl



Renk

Siyah