



## İç Cephe Silikonlu Su Bazlı Parlak Boya

### Ürün Tanımı

Styren akrilik bazlı, ipek görünlü silikon katkı, yüksek kaplama ve silinebilme özelliğine sahip parlak iç cephe boyasıdır.

### Uygulama Alanları

Uygulaması kolay yüksek kaliteli iç mekan duvar boyasıdır

### Avantajları

- Silikon katkısı sayesinde yüksek su itici özelliğe sahip olup yüzeyde oluşan suluboya, kurşun kalem, ketçap vb. lekelerin temizlenmesine imkan verir.
- Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına sağlar, kokusuzdur, insan ve çevre dostudur.
- Kolay uygulanır, kolay silinir,
- Yüksek örtücülüğe sahiptir.

### Uygulama Talimatı

- Yeni boyanacak yüzeylerde; Macun vb. ile düzleştirilmiş yüzeylere astar uygulanır.
- Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.
- Gerekli görülen yerlerde yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Newsan iç cephe Astar uygulanır.
- Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Newsan dönüşüm tek kat halinde uygulanır.
- Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulamasından önce Newsan Dönüşüm tek kat halinde uygulanmalıdır.
- Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen % 8-10 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır.
- Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan



kaçınılmalıdır.

- Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir. Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +10°C olmalıdır.

### Boyanabilen Alan

İki katta yüzeye bağlı olarak;

- 3,5 kg ile 16-18 m<sup>2</sup>
- 10 kg ile 45-50 m<sup>2</sup>
- 20 kg ile 90-100 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

### Uygulama Aparatları

Rulo ve fırça ile uygulama yapılır.

### Kuruma Süresi

- Katlar arası bekleme süresi min 6 saattir.
- Tam kuruma süresi min.24 saattir

### Tüketim

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek katta 4.5-5 m<sup>2</sup> alan tek kat boyanabilir.

### İnceltme

En çok % 8-10 inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.

### Ambalaj

20 / 10 / 3.5 kg. PE Kova

### Depolama

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.