



Hazır El Sıvası

Ürün Tanımı

Çimento esaslı, el ile uygulanabilen kaba ve ince siva işlevini bir arada gören genel amaçlı sıvadır.

Kullanım Alanları

Tüm yapıların iç ve dış yüzeylerinde.

Uygulama Yüzeyleri

İç ve dış mekanlarda tuğla, bims, brüt beton, briket duvar yüzeylere uygulanır.

Avantajları

- Kolay ve hızlı uygulama olanağı sunar.
- Kaba ve ince siva işlevini birlikte görür.
- Homojen yapısı ile yüzeyin her noktasında yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri gösterir.

Yüzeyin Hazırlanması

- Yüzey kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka temizlenmelidir.
- Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri Newkim tamir harcı ile yapılmalıdır.
- Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.
- Gazbeton duvarlarda ön serpmeye uygulanmadan 72 saat önce kullanılmalıdır.
- Parlak yüzeyler, beton duvar ve tavanlarda uygulama öncesi serpmeye siva uygulaması yapılmalıdır.

Harcın Hazırlanması

- Newkim hazır el siva el mikseri ile karıştırılarak (4-5 Lt. su, 25 Kg. torba) yüzeye mala ile uygulanır.
- Uygulama kalınlığı tek katta 1 cm ile 2,5 cm arasında yapılır.
- Kalınlık 2,5 cm'den fazla ise ikinci kat birinci



katın prizini aldıktan sonra maksimum 2-2,5 cm kalınlığında uygulanır.

- Düzgün bir siva uygulaması için özel alüminyum profiller kullanılmalı, köşe kırılmalarını engellemek amacıyla köşe profilleri kullanılmalıdır.
- 2 ano arasını yatay şeritler halinde uygulanan hazır el sıvası özel alüminyum master profilleri ile masterlanmalıdır.
- Siva yeterince sertleştikten sonra nemli bir sünger yardımı ile yüzey uygulaması bitirilir.

Uygulama Sınırı

- Metal, tahta, ahşap üstü yüzeyler üzerine direkt siva uygulaması yapılmamalıdır.
- Alçı yüzeylerde uygulanmaz.
- Eski boyalı yüzey, hazır renkli siva, dış cephe kaplaması, sağlam olmayan eski sıvalı, sürekli neme maruz kalabilecek, asbest çimento ya da yalıtım paneli yüzeyler üzerinde uygulanmaz.

Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Hazırlanan karışıma hiç bir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.

Uygulama Aletleri

Elektrikli mikser, master, çelik mala

Uyarılar ve Öneriler

- Harç içerisine kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama öncesi harç homojen kıvama gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre.

Görünüm	Beyaz ve Gri
Toz Yoğunluk	1,65 kg. / Lt. (±0.1)
Su Karışım Oranı	4-5 lt. su / 25 kg. Toz
Dinlendirme Süresi	3-5 dakika
Kap Ömrü	Yaklaşık 2 saat
Tam Kuruma	24 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Uygulama Kalınlığı	10-50 mm
Uygulama Tek Kat Kalınlığı	25 mm. Max.
Katlar Arası Beklenilmesi Gereken Süre	1 gün Min.
Harcın Kullanılabilme Süresi	Max. 2 Saat



Tüketim

1 cm kalınlık için
15-16 kg / m²



Ambalaj

25 kg. Kraft Torba



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl



Renk

Beyaz
Gri