



İnce Saten Macun

Ürün Tanımı

Çimento esaslı, polimer modifiye, yüksek yapışma özelliğine sahip, boyaya hazır, pürüzsüz sonkat yüzey elde etmek için kullanılan dolgu macunu.

Kullanım Alanları

Tüm yapıların iç ve özellikle dış cephelerinde sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde, yüzeylerdeki gözenek, çukur veya kılcal rötrelere çatlaklarının onarımında kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

İç cephelerde;

- İç duvar yüzeylerde.

Dış cephelerde;

- Balkon ve iç kısımlarında.
- Çimento bazlı sıva uygulamalarında.

Avantajları

- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Isı değişikliklerinden etkilenmez.
- Su buharı difüzyonuna izin verir.

Yüzeyin Hazırlanması

- Yüzey temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- 3 mm.'den derin çatlak ve kusurlar ince saten uygulamasından en az 72 saat önce Newkim İnce Tamir Harcı ile onarılmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

Harcın Hazırlanması

- 20 kg.'lık bir torba Newkim ince saten macun ortalama 6.5-7 lt. temiz su ilave edilmelidir.
- Newkim İnce Saten, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım, uygulama öncesinde 10 dakika dinlendiril-



melidir.

- Newkim İnce Saten Macun çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.
- Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasında en az 3 saat beklenmeli, toplam kalınlık 3 mm.'yi geçmemelidir.

Uygulama Detayı

- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
- Newkim İnce Saten Macun tam olarak kuruduktan sonra yüzey zımparalanarak düzgünlük sağlanmalıdır.
- Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arası.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama Aletleri

El mikseri, çelik mala

Uyarılar ve Öneriler

- Newkim ince saten macun su ile karıştırıldıktan sonra dinlendirilme süresine mutlaka uyulmalı ve uygulama öncesi harç iyice karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamadan hemen sonra malzemenin priz yapmasına fırsat vermeden çelik spatula veya mala ile yüzey düzeltilmelidir.
- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
- Tam kuruma süresi sonrasında zımpara ile düzeltme yapılmalıdır.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre dir.

Görünüm	Beyaz renkli
Toz Yoğunluk	1.20 kg./Lt. (±0.1)
Su Karışım Oranı	6.5-7 lt. su / 20 kg. Toz
Dinlendirme Süresi	3-5 dakika
Kap Ömrü	Yaklaşık 2 saat
Tam Kuruma	24 saat
Uygulama Kalınlığı	1-3 mm
Uygulanabilecek Kat Kalınlığı	Max. 1,5 mm. (tek kat)
Katlar Arasında Beklenilmesi Gereken Süre	Min. 3 saat.



Tüketim

1.1-1.2 kg / m²



Ambalaj

20 kg. Kraft Torba



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl



Renk

Beyaz