



NEWLATEX / Aderans Artırıcı ve Su Geçirimsizlik Harç Katkısı

Ürün Tanımı

Güçlü bir yapışma ve su geçirimsizlik istenen yerlerde çimento harçlarına katılan, sıvı akrilik emülsiyondur.

Harç, sıva ve şapların aderansını ve su geçirmezliğini sağlayan katkı malzemesidir.

Kullanım Alanları

- İnce tabaka tamir harçları,
- Aşınma dayanımlı kaplamalar,
- Sıvalar,
- Döşeme şapları,
- Beton tamir harçları,
- Seramik yapıştırma harçları,
- Betonarme siloların, su depolarının, havuzların, arıtma tesislerinin iç ve dış sıvalarında,
- Dış mekânlarda doğal taş, tuğla, karo plaka
- Çimento/kum karışımlarında, döşemelerinde kullanılan harçlarda donma-çözünme dayanımı arttırmak için,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Avantajları

- Mükemmel yapışma sağlar.
- Büzülmeyi azaltır.
- Elâstikiyeti artırır.
- Mükemmel su geçirimsizlik sağlar.
- Kimyasal dayanımın iyileştirir.
- Korozyon değildir, donatıya zarar vermez.
- Yüksek aşınma dayanımı sağlar.
- Çatlaksız dayanıklılık sağlar.

Yüzeyin Hazırlanması

- Bütün yüzeyler temiz, yağ ve greden arındırılmış olmalı, çimento şerbeti, zayıf ve gevşek parçacıklar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.



- Emici yüzeyler uygulamadan önce iyice ıslatılarak doyurulmalıdır.

Uygulama Detayları

- Aderans Arttırıcı yüzeye kıl fırça ile uygulanır. Bu tabaka henüz kurumadan, üzerine yeni harç tatbik edilmelidir.
- Newlatex kesinlikle saf haliyle yüzeye sürülmemelidir.

Aderans Arttırıcı Olarak;

- 1 ölçü taze çimento ve 2 ölçü kum karıştırılır. Bu karışıma Newlatex ilave edilir ve şerbet kıvamına gelinceye kadar karıştırılır.

Harç Katkısı Olarak;

- Kullanılacak çimento miktarının %10 ila 20'si kadar Newlatex kullanılır.
- Newlatex temiz karışım suyu ile sulandırılarak harca katılmalı ve bu karışım ile harç hazırlanmalıdır.

Uygulama Şartları

- Ortam Sıcaklığı + 5 °C ile + 35 °C arasında olmalıdır.
- Kesinlikle tek başına kullanılmamalıdır.
- Yeni uygulanmış harcı don etkisinden koruyunuz.
- Harca çok fazla hava sürüklenmesini önlemek için gereğinden fazla karıştırmayınız.
- Newlatex saf veya sulandırılmış şekilde yapıştırıcı tabaka olarak tek başına kullanılmamasına, daima çimento ve kum eklenmesine özellikle dikkat ediniz.

Uyarılar & Öneriler

- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre.

Görünüm	Beyaz Renk Sıvı
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Yoğunluğu	1,02 gr/cm ³



Tüketim

Aderans artırıcı olarak:
250 gram/m²
Harç ve beton katkısı olarak: çimentonun
%10 ila 20'si kadar kullanılır.



Ambalaj

5-20-30 kg. PE kova



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 2 yıl



Renk

Beyaz