



Akrilik Esaslı Yüzey Düzeltme Macunu

Ürün Tanımı

Akrilik esaslı, esnek, iç ve dış cephelerde pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesinde kullanılan, kullanıma hazır yüzey düzeltme macunudur.

Kullanım Alanları

Tüm yapıların iç ve özellikle dış cephelerinde sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde, yüzeylerdeki gözenek, çukur veya kılcal rötire çatlaklarının onarımında kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

- İç ve dış cephelerde
- Çimento bazlı sıvalı yüzeylerde.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için lütfen danışınız.

Avantajları

- Çok sağlam, tozmayan ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
- Neme dayanıklıdır.
- Duvarların nefes almasını engellemez.
- Emiciliği düşük olduğu için boya sarfiyatını azaltır.
- Uygulanması çok kolaydır.
- Doldurma gücü çok yüksek olup, en çok 2 katta yüzeyi pürüzsüz hale getirir.
- Zımparalama esnasında fazla tozamaz.
- Solvent içermediği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Yüzeyin Hazırlanması

- Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır.



Uygulama Detayı

- Uygulama öncesinde Newkim Yüzey Düzeltme Macunu iyice karıştırılmalıdır.
- Newkim Yüzey Düzeltme Macunu yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak bir veya iki kat halinde, spatula veya esnek çelik mala ile uygulanmalıdır.
- Macun uygulamasından 12 saat sonra, yüzeydeki bozukluklar, spatula izleri, zımpara ile giderilerek yüzey pürüzsüz hale getirilmelidir.

İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Uygulama Şartları

- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve 24 saat yüzey yağış almamalıdır.
- Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.

Uygulama Aletleri

Spatula, esnek çelik mala, zımpara

Uyarılar & Öneriler

Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre dir.

Görünüm	Kirli Sarı
Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Tam Kuruma	24 saat
Zımpara Yapılma Süresi	Min. 12 saat.
Boyanabilme Süresi	Min. 24 saat.



Tüketim

Tek kat için 1.0-1.5 kg /m²



Ambalaj

25 kg PE Kova
4 kg PE Kova



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl



Renk

Kirli
Sarı