



Havuz ve Islak Zemin Flex Derz Dolgu (1-6 mm)

Ürün Tanımı

Özel olarak seçilmiş dolgu ve kimyasallardan oluşturulmuş formülü ile iç ve dış mekanlarda işlenebilir, düzgün yüzey oluşturma ve su geçirimsizlik özelliğine sahip donma-çözünme sonrası su geçirimsizlik özelliğini koruyan esnek derz dolgu harcıdır.

Kullanım Alanları

- İç mekanlarda, tüm ıslak zeminlerde, yapıştırıcı grubu ile döşenmiş her türlü döşeme plakasında,
- Su tankları, yüzme havuzları ve şoklama tesislerinde
- İç mekanlarda (banyo, tuvalet, mutfak, sauna vb.)
- Dış mekanlarda (havuz),
- Yatayda ve düşeyde, granit, seramik, fayans, mermer, taş ve benzeri kaplama malzemelerinin 1-6 mm. genişliğe kadar olan derz aralarının doldurulmasında kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

- İç mekan duvar ve zemin.
- Dış mekan duvar ve zemin.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Avantajları

- Fugalama işlemlerinde çatlama yapmadan mükemmel yapışma sağlar.
- Hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
- Yüzeyinde sır olan kaplamaların dış görünüşünü bozmadığı ve çizmez.
- Hazırlandıktan sonra işleme süresi uzundur.
- Su geçirimsizdir.
- Titreşimleri absorbe eder.
- Sabun ve deterjanlara dayanıklıdır.



Yüzeyin Hazırlanması

- Homojen bir kuruma sağlayabilmek için, derz uygulamasından önce, derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento artıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak kazınır, fırça ile temizlenmelidir.
- Özellikle duvarlarda, uygulama öncesinde derz boşlukları nemlendirilmelidir.

Harcın Hazırlanması

- 20 kg. Newkim Havuz ve Islak Zemin Flex Derz Dolgu Malzemesi (1-6mm) yaklaşık 6.5-7.5 lt. temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde kullanılır.
- Hazırlanan koyu kıvamındaki derz dolgu olgunlaşması için yaklaşık 5 - 10 dk. dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.
- Kaptaki karışım yaklaşık 1 saat içinde tüketilmelidir.

Uygulama Detayı

- Harç, sert kauçuk uçlu çekpas veya sert kauçuk tabanlı derz yayma malası ile derz boşluklarına doldurulmalıdır.
- Boşlukların iyice doldurulabilmesi için, önce paralel sonra çapraz çekilmelidir.
- Harcın yüzey üzerindeki fazlalığı yumuşak uçlu bir spatula veya nemlendirilmiş sünger uçlu spatula ile sıyrılıp, ortam sıcaklığına göre
- 15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir sünger ile silinerek, yüzeyde kalabilecek ince derz tabakası iyice temizlenmelidir.
- Yüzey düzleştirme ve temizleme işlemi, kuru bir bez yardımıyla Newkim Havuz ve Islak Zemin Flex Derz Dolgu yaşı iken yapılmalıdır.

Uygulama Sınırı

- Yüksek basınç (>100 bar) ve kimyasallara maruz kalan, hijyen gerektiren mekanlarda uygulanmaz.

Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama Aletleri

- El mikseri, mala, kauçuk uçlu mala, sünger uçlu mala, çekpas, sünger, fırça.

Uyarılar & Öneriler

- Yüksek performans elde edilebilmesi için, uygulama alanının ertesi gün su ile nemlendirilmesi önerilir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Renkli derz dolgu uygulamalarında ellerin boyanmasını önlemek amacıyla eldiven giyilmelidir.
- Renkli derz dolguların zarar görmemesi için, çamaşır suyu, tuzruhu, kireç sökücü vb. temizlik malzemelerinin derzlerin üzerine uygulanmasından kaçınılmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzeyde kalabilecek ince derz dolgu tabakasının gerektiği şekilde temizlenmemesi, renk homojenliğini olumsuz yönde etkileyeceğinden, silme işlemi özenle yapılmalıdır.
- Beyaz ve açık renk derz dolgularında sararmaya neden olabileceğinden, uygulama öncesinde seramiklerin suda bekletilmemesinden kaçınılmalıdır.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre.

Görünüm	Beyaz Renkli İnce Toz
Toz Yoğunluk	1.2 kg. / Lt. (±0.1)
Su Karışım Oranı	6.5-7.5 lt. su / 20 kg. Toz
Dinlendirme Süresi	5-10 dakika
Kap Ömrü	Yaklaşık 1 saat
Tam Kuruma Süresi	24 saat
Zeminin Trafiğe Açılma Süresi	24-48 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kullanıma Alma Süresi	Duvarda 24 saat / Yerde 48 saat sonra



Tüketim

Tüketim Tablosuna bakınız.



Ambalaj

20 kg. Kraft Torba



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıl




Renk

Beyaz veya Renkli

Derz Dolgu Tüketim Tablosu

DERZ GENİŞLİĞİ (mm)	DERZ DERİNLİĞİ (mm)	SERAMİK EBATLARI (mm)	TÜKETİM (gr / m ²)	DERZ GENİŞLİĞİ (mm)	DERZ DERİNLİĞİ (mm)	SERAMİK EBATLARI (mm)	TÜKETİM (gr / m ²)
1	6	100x100	200	7	7	200x200	860
1	6	100x200	250	7	7	250x250	690
1	9	100x200	150	7	8.5	300x300	700
1	6	150x150	170	7	9	300x600	550
1	8	200x200	120	7	7	330x330	520
1	9	200x250	130	7	9	330x500	560
1	8	200x300	100	7	9	400x400	550
1	8	250x330	100	7	12	600x600	500
1	9	300x300	400	7	15	150x300	1850
2	6	100x100	300	7	15	250x250	1500
2	6	100x200	500	7	18	300x300	1500
2	9	100x200	270	10	7	200x200	1230
2	6	150x150	340	10	7	250x250	1000
2	8	200x200	250	10	8.5	300x300	1000
2	9	200x250	250	10	9	300x600	860
2	8	200x300	200	10	7	250x250	750
2	8	250x330	200	10	9	330x500	800
2	9	300x300	600	10	9	400x400	800
3	6	100x100	500	10	1	600x600	700
3	6	100x200	750	10	15	150x300	2650
3	9	100x200	400	10	15	250x250	2100
3	6	150x150	500	10	18	300x300	2100
3	8	200x200	360				
3	9	200x250	400				
3	8	200x300	300				
3	8	250x330	300				
3	7	300x300	500				
4	7	200x200	400				
4	8.5	250x250	400				
4	9	300x300	320				
4	7	300x600	300				
4	9	330x300	320				
4	9	330x500	315				
4	12	400x400	280				
4	15	600x600	1050				
4	15	150x300	850				
4	18	250x250	850				
4	7	300x300	620				
5	7	200x200	500				
5	8.5	250x250	500				
5	9	300x300	400				
5	7	330x330	380				
5	9	330x500	400				
5	9	400x400	400				
5	12	600x600	350				
5	15	150x300	1350				
5	15	250x250	1050				
5	18	300x300	1050				

Derz Dolgu Renkleri

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk
1. GRUP		
30302-BY	NEW BEYAZ	
30302-BJ	NEW BEJ	
30302-BHB	NEW BAHAMA	
30302-GR	NEW GRİ	
30302-KPB	NEW KAPADOKYA	
30302-KR	NEW KREM	
2. GRUP		
30302-AVB	NEW AVANOS	
30302-ANT	NEW ANTRASİT	
30302-HM	HAVUZ MAVİ	
30302-KRM	NEW KİREMIT / COTTO	
30302-SK	NEW SÜTLÜ KAHVE	
3. GRUP		
30302-SY	NEW SİYAH	