



SBR-404 Su Bazlı Reçine Esaslı Yüzey Sertleştirici Kür Sıvısı

Ürün Tanımı

Sentetik reçine esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan oluşturduğu film tabakası ile suyun betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım artışı sağlar.

Kullanım Alanları

- Taze dökülmüş beton ve tüm yüzey sertleştirici uygulamalarının üzerine beton kür işlemi için uygulanır.
- Otoyol, baraj, metro, tünel, köprü gibi her türlü mühendislik yapılarında,
- Otoparklar, garajlar, malzeme depoları, fabrikalar, insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezleri,
- Endüstriyel yapılar, uçak hangarları, apron alanları, helikopter pistleri gibi yerlerde kullanılır.
- Geniş ve açık beton yüzeylerde kullanışlıdır.

Yüzeyin Hazırlanması

- Yatay yüzeylerde uygulama; yüzeydeki terleme suyunun kaybolmasından ve istenen yüzey düzeltme işlemleri tamamlandıktan hemen sonra yapılmalıdır. (sıcaklığa bağlı olarak 0,5 ile 2 saat arası beklenmelidir).
- Düşey yüzeylerde kalıp alındıktan sonra uygulanmalıdır.

Avantajları

- Yüzeydeki tozumu azaltır.
- Büzülmeyi en aza indirir.
- Betonun hedef dayanımına ulaşmasına yardımcı olur.
- Plastik rötreten neden olduğu çatlakları azaltır.
- Kanaviçe, çuval vb. kaplama ve sulama gibi pahalı ve işçiliği yüksek metotların yükünü hafifletir



Uygulama Detayları

- SBR 404 kullanıma hazırdır; bu nedenle su ile seyreltilmemelidir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Geniş yüzeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya uygulanacaksa, otomatik bir püskürtme sistemi ile uygulanabilir.
- Uygulanan bölgeyi en az 12 saat veya tam olarak kuruyuncaya kadar yağmurdan koruyunuz ve üzerinde gezmeyiniz.

Uygulama Sınırı

SBR-404 diğer yüzey kaplama veya koruma malzemeleri ile kaplanmamalıdır.

Uygulama Şartları

- Uygulama sırasında ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Malzemenin kuruma süresi yaklaşık minimum 12 saattir.
- Belirtilen süreler 25°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
- Direkt güneş veya kuvvetli rüzgar altında uygulanmamalıdır.

Uygulama Aletleri

Fırça veya Rulo

Uyarılar & Öneriler

- Kullanılan alet ve uygulama ekipmanları kullanımdan hemen sonra sıcak su ile temizleyiniz.
- Malzeme sertleşmiş ise solvent kullanılabilir.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre.

Görünüm	Beyaz sıvı
Kimyasal Yapı	Su esaslı, beyaz renkli
Yoğunluk	1.03±0.02 kg / lt.
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C



Tüketim

Sarfiyat rüzgâr, nem ve sıcaklığa bağlıdır.
150-200 gr / m²



Ambalaj

30 lt. Kova



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl



Renk

Beyaz
SIVI